

Bản Chi tiết sản phẩm  
Ngày phát hành 08, 2004  
Mã số no. 8.1 005  
Hiệu đính lần 04  
Sikafloor® 2530W New

## Sikafloor® 2530W New

Lớp phủ sàn có màu, phân tán nước.

<b>Mô tả</b>	Sikafloor 2530 W New là chất phân tán nước 2 thành phần gốc nhựa epoxy có màu, hiệu quả cao.
<b>Các ứng dụng</b>	Dùng để tạo những lớp phủ sàn có màu cho những nơi cần chịu tải trọng vừa và nhẹ. Phủ lên bê tông, lớp trát xi măng, tấm ốp xi măng sợi vữa epoxy dùng cho xưởng sản xuất, nhà kho, phòng trưng bày, gara đậu xe, khu vực ẩm ướt và những phương tiện bảo vệ dân sự. Là một chất bảo vệ chống sự xâm thực của muối cho tường trong đường hầm không tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng.
<b>Ưu điểm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dễ thi công</li><li>■ Kháng hóa chất và mài mòn tốt.</li><li>■ Nhận biết được dấu hiệu kết thúc thời gian thi công.</li><li>■ Khô cứng nhanh.</li><li>■ Đặc tính phủ màu tốt đối với hầu hết các màu.</li><li>■ Cho phép thoát hơi nước.</li><li>■ Kháng cacbonat hóa tốt.</li><li>■ Chịu được sự chùi rửa cơ học.</li><li>■ Kháng nấm và không mùi.</li><li>■ Không dung môi.</li></ul>

### Thông tin về sản phẩm

<b>Màu sắc</b>	Màu chuẩn : Ral 1013 (trắng hào / kem), Ral 6011 (xanh lá cây nhạt), Ral 7032 (xám).  Đối với những màu khác phải đặt hàng với số lượng tối thiểu (xin tham khảo bảng màu Sikafloor).
<b>Đóng gói</b>	10 kg /bộ (thành phần A + B)  Thành phần A: 7.0 kg/thùng  Thành phần B: 3.0 kg/thùng
<b>Lưu trữ</b>	Nơi khô mát có bóng râm (nhiệt độ lưu trữ từ +5°C đến +30°C)
<b>Thời hạn sử dụng</b>	Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.



## Thông số kỹ thuật

Khối lượng thể tích	Khoảng 1.22 kg/lít (thành phần A+B)
Hàm lượng chất rắn	Khoảng 55% (DIN 53216)
Tỉ lệ trộn	Thành phần A : B = 7 : 3 (theo khối lượng) Thành phần A : B = 2 : 1 (theo thể tích)
Mật độ tiêu thụ	0.15 - 0.20 kg/m <sup>2</sup>

### Thời gian thi công cho phép

	+10°C	+20°C	+30°C
Sikafloor 2530W New *	~ 2 giờ	~ 1.5 giờ	~ 30 phút

\* cho một bộ 10 kg

### Thời gian chờ

	+10°C	+20°C	+30°C
Thời gian chờ giữa các lớp			
Tối thiểu	2 ngày	15 giờ	10 giờ
Tối đa	7 ngày	5 ngày	3 ngày
Có thể đi bộ được	2 ngày	15 giờ	10 giờ
Chịu tác động cơ học nhẹ	5 ngày	3 ngày	2 ngày
Chịu tác động cơ học hoàn toàn	10 ngày	7 ngày	5 ngày

Trong trường hợp độ ẩm tương đối là 75% thì thời gian chờ giữa các lớp Sikafloor 2530W New phải kéo dài thêm 24 giờ.

Kháng cơ học(14 ngày/23°C)	Kháng mài mòn khoảng 65 mg theo Taber Abraser, đĩa CS 10, 1000g/1000 vòng.
Kháng hóa chất	Kháng nước, nước biển, dung dịch clorua sodium, sulphat amon 10%, clorua canxi 10%, amoniac 5%, sút 50%, glycerin, dầu, dầu diesel, nhiên liệu, nhớt, desinfectants, nước trái cây và một số hóa chất công nghiệp khác. Đối với các hóa chất đặc biệt, xin vui lòng liên hệ Phòng Kỹ thuật Sika.
Kháng nhiệt	Sức nóng khô: lên đến +100°C Sức nóng ẩm: lên đến +80°C (tiếp xúc tạm thời, làm sạch bằng hơi ....)

## Thi công

Điều kiện nền	Nền bê tông phải đủ cường độ (cường độ nén tối thiểu 25 N/mm <sup>2</sup> ). Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, khô ráo, và phải sạch các tạp chất và các mảnh vụn bỏ và bụi v.v.... Cường độ kéo phải trên 1.5 N/mm <sup>2</sup> .
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt nền sạch, đặc chắc là điều rất quan trọng, đặc biệt đối với hệ thống có các lớp phủ mỏng, do đó tải trọng đặt lên sàn được truyền thẳng xuống nền. Các lỗ rỗng hoặc khiếm khuyết trên bề mặt phải được làm phẳng bằng vật liệu thích hợp (chẳng hạn như dùng Sikagard 75 Epocem) trước khi xử lý.
Trộn	Trước khi trộn, khuấy mạnh thành phần A bằng máy. Trộn mạnh thành phần A và B theo đúng tỉ lệ bằng máy trộn điện (tối đa 500 vòng/phút) <b>Thời gian trộn tối thiểu là 3 phút, nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được một hỗn hợp đồng nhất. Cho vật liệu đã trộn vào thùng sạch và trộn sơ một lần nữa.</b>
Phương pháp thi công	Để sản phẩm thấm đều toàn bộ bề mặt nền nên thi công bằng cọ hoặc con lăn. Nếu sản phẩm không được trải đều hoặc độ dày không đều có thể gây ra sự khác biệt về độ bóng. Trong khi thi công và bảo dưỡng cần phải thông thoáng thích hợp đặc biệt khi nhiệt độ dưới +13°C để tránh gặp trục trặc trong việc bảo dưỡng và khô.

<b>Vệ sinh</b>	Rửa dụng cụ sau khi sử dụng bằng nước xà phòng để tẩy sạch những phần nhựa còn sót lại, sau đó rửa lại bằng nước sạch.
<b>Khả năng sơn chống lên</b>	Sau khi làm sạch và mài/đánh giấy nhám thì có thể sơn chống Sikafloor 2530W New lên trên chính nó.
<b>Lưu ý về thi công/Giới hạn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Độ ẩm nền &lt; 5%</li> <li>■ Nền gốc xi măng phải đạt tối thiểu 4 tuần tuổi</li> <li>■ Nhiệt độ nền tối thiểu +10°C</li> <li>■ Nhiệt độ nền tối đa +30°C</li> <li>■ Nhiệt độ nền tối thiểu 3°C trên điểm sương</li> <li>■ Độ ẩm không khí tương đối tối đa 80%</li> </ul>
<b>Lưu ý</b>	<p>Cho các mục đích thẩm mỹ luôn thi công tối thiểu hai lớp.</p> <p>Độ bóng của sản phẩm đã được thi công sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, độ ẩm tương đối và độ thấm thấu của nền.</p> <p>Tránh để đọng vũng khi thi công Sikafloor.</p>
<b>Thông tin về sức khỏe và An toàn</b>	
<b>Sinh thái học</b>	Ở trạng thái lỏng sản phẩm làm ô nhiễm nước và không được đổ vào cống rãnh, nguồn nước và đất.
<b>Đổ bỏ chất thải</b>	Trong bất cứ trường hợp nào vật liệu dư thừa và nước rửa phải được hủy bỏ theo quy định của địa phương.
<b>Vận chuyển</b>	Không nguy hiểm
<b>Lưu ý quan trọng</b>	<p>Sản phẩm không thuộc loại nguy hiểm.</p> <p>Trong quá trình thi công trong phòng kín, hầm, khoang v.v... cần phải được thông gió tốt.</p> <p>Mang găng tay &amp; kính bảo hộ trong khi thi công.</p>
<b>Trách nhiệm pháp lý</b>	<p><i>Những thông tin và đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm được Sika cung cấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika áp dụng cho sản phẩm được tồn trữ đúng cách, xử lý và thi công theo điều kiện thông thường trong giới hạn tuổi thọ của sản phẩm. Trong thực tiễn, sự khác biệt về vật liệu, về bề mặt nền và về điều kiện thực tế ngoài hiện trường là những yếu tố khiến ta không thể cam đoan về tính thương mại hoặc về sự phù hợp cho một mục đích cá biệt, cũng như không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể nảy sinh từ bất kỳ mối liên quan pháp luật nào, hoặc từ những thông tin này, hoặc từ hướng dẫn bằng văn bản nào, hoặc từ những lời khuyên nào khác. Sự độc quyền của bên thứ ba phải được tôn trọng. Mọi đơn đặt hàng đều được chấp nhận theo điều kiện kinh doanh và giao hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng nên luôn tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan, tài liệu này sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.</i></p> <p><b>XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KỸ THUẬT NẾU MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT</b></p>

Construction



**Sika Limited (Vietnam)**

Trụ sở chính:  
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1  
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (84-61) 848576-83  
Fax: (84-61) 848581

